



SOCKELPUTZ PLUS

(SOCKELPUTZ SQUASH)
CEMENETES ALAPVAKOLAT

Cikkszám: K00225021

Tulajdonságok:

- $>5 \text{ N/mm}^2$ nyomószilárdság
- 2 mm-es max. szemcseméret
- min. 10 mm rétegvastagság

Előnyök:

- erős igénybevételnek kitett helyekre
- nagy szilárdságú
- rugalmas
- megnövelt tapadású
- géppel is feldolgozható
- fagyálló

A Sockelputz Plus nagyszilárdságú, rugalmas cementvakolat gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és speciális adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások:

A Sockelputz Plus nagyszilárdságú, rugalmas cementvakolatot ott alkalmazzuk, ahol a falfelületek átlagos terhelésnél nagyobb igénybevétele várható (ipari csarnokok, sportlétesítmények, fallabdapályák stb.).



MŰSZAKI ADATOK:

nyomószilárdság:	>5 N/mm ²
hajlítószilárdság:	>2 N/mm ²
tapadékszilárdság:	>0,3 N/mm ²
páradiffúziós ellenállási szám (μ):	kb. 15
hővezetési tényező (λ):	0,54 W/mK
rétegvastagság:	min. 10 mm
anyagszükséglet:	kb. 17 kg/m ² (2,3 m ² /zsák) 1 cm-es rétegvastagság esetén
max. szemcseméret:	2 mm
keverővíz:	kb. 9 l/zsák
bedolgozási idő:	2 óra
csomagolás:	40 kg-os zsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva
tárolás:	Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban max. 6 hónapig.
kötőanyag:	cement, műanyag diszperzió
cikkszám:	K00225021
szabvány:	MSZ EN 998-1
EINECS:	266-043-4, 215-137-3

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a Sockelputz Plus felhordását megelőző műveletek:

A Sockelputz Plus nagyszilárdságú, rugalmas cementvakolatot olyan alapfelületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek. A falazatok hibáit a vakolás megkezdése előtt három nappal ki kell javítani. El kell távolítani a könnyen mozgó falrészeket. Alapvakolat-tal ki kell kenni a nagyobb repedéseket, hornyokat. Felhordását megelőzően min. 1 nappal, a falfelületek egyenletes szívóképességét és a megfelelő tapadóerőt Kontakt VS Plus gúzoló-anyaggal biztosítjuk.

A Sockelputz Plus feldolgozása:

A Sockelputz Plus nagyszilárdságú, rugalmas cementvakolatot az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet betonkeverőben, horizontális keverővel (pl. PFT HM24), esetenként keverőgéppel (megfelelő keverőszárat használva) vagy kézzel. Felhordása hagyományos kőművesszerszámokkal (kőműveskanállal, kőművesserpenyővel), +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten ajánlott. A keverés és felhordás történhet vakológéppel is (pl. PFT G4). Ha a felület kiegyenlítéséhez nagyobb rétegvastagság szükséges, akkor a vakolatot csak több rétegben lehet felvinni és az első réteg felületét vakolatfésűvel vagy vágással érdesíteni kell a megfelelő tapadás biztosítása érdekében. Ahol a falszerkezet nem egységes, ott az alapvakolat felső harmadába ágyazott vakolaterősítő üvegháló alkalmazását javasoljuk. Meleg, szeles időben vízpermetezéssel óvjuk a már megszáradt vakolatot a gyors kiszáradástól.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A vakolatot kötési idő alatt fagy nem érheti! A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Gúzoló: Kontakt VS Plus (Kontakt VS Squash)

Alapozás: Kontakt Poren

Javítóhabarcs: RenoBet, CT-Mix

Glettanyag: Glettop Plus (Glettop Squash)

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

SOCKELPUTZ PLUS BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

8-24 óra

Anyagkeverés

5 perc

Műveleti idő: 10-30 perc

Bedolgozhatósági idő*

2 óra

Száradás**: kb. 14 nap/cm

védelem: kb. 1 nap

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.

Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT@CEMIX.HU

WALL
system